

LES CONTREPLAQUÉS

QUALIPLY



Rougier Sylvaco Panneaux

Gérer la forêt, faire vivre le bois



QUALIPLY

LE CONTREPLAQUÉ FACILE D'EMPLOI ET MULTI USAGES QUI ASSOCIE LES QUALITÉS ESTHÉTIQUES DE L'OKOUMÉ ET LA LÉGÈRETÉ DU PEUPLIER

COMPOSITION ET ORIGINE

Panneau peuplier faces okoumé – II/III selon EN 635-2
Proposé en collage intérieur et extérieur CTBX
Origine : Europe

CONFORMITÉ AUX EXIGENCES EUROPÉENNES

EN 13986 panneau structural - certificat de contrôle de production CE2+
EN 315 tolérances sur dimensions
EN 636-1 pour utilisation en milieu sec
EN 636-3 pour une utilisation en milieu extérieur
EN 12460-3 taux d'émission de formaldéhyde (E1)

Il n'existe pas de mention de planéité dans les normes

FORMATS STANDARDS EN MM

2500 x 1220 ; 3100 x 1530

Épaisseurs (mm)	5	8	10	12	15	18	22	25	30	40
Nombre de plis	3	5	5	7	7	9	11	11	13	17
Masse volumique	env. 450 kg/m ³ (+/- 10%)									

Autres épaisseurs / autres formats sur demande

PROPRIÉTÉS

Module d'élasticité	2500 à 4000 M Pa	Contrainte de rupture en traction	30 M Pa
Conductivité thermique	0,13 W/m°C	Contrainte de rupture en flexion	20 à 30 M Pa

Valeurs indicatives